



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Пресс вал в контакте с сукном, мягкий сглаживающий пресс, вспомогательный пресс	
<b>Диапазон твердости:</b>	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	Стандарт 20 mm	макс. 25 mm
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 120°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- стойкость к воде</li><li>- сопротивление ударному воздействию</li><li>- сохранение стабильной твердости и геометрии с течением времени</li></ul>	
<b>Внутреннее охлаждение:</b>	рекомендуемая температура охлаждающей воды: между 30 и 45°C. Поток следует настроить на 5°C < dT < 10°C	
<b>Возможный дизайн поверхности:</b>	P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Примечания:</b>	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	