FlexoGraf-SL

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство картона и пленки: дукторные валы для флексопечати с красками на водной основе	
Диапазон твердости:	60, 65, 70, 75 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Отличное качество переноса краски (на водной основе) Отличная стойкость к маслам и жирам Отличная термостойкость Хорошая стойкость к разбавленным кислотам Низкая стойкость к хлорированным и кетоновым растворителям	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Очень хорошо Отлично Умеренно Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Вода и совместимые растворители	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT