

MultiGraf-SB



| | | |
|--|--|--|
| Тип покрытия: | Резина | |
| Возможное назначение: | Производство и конвертинг полимерной пленки, гибкой упаковки, картона, клейких лент, этикеток и алюминиевой фольги | |
| | Опорные ролики для процессов покраски (солевой и бессольвентной) и ламинации | |
| | Прессовые ролики для глубокой печати на гибкой упаковке | |
| Диапазон твердости: | 65, 75, 80 Shore A | |
| Доступные цвета: | зеленый | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 10 mm - макс. 20 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 110°C / пиковые значения 125°C |
| | влажные условия: | постоянно 80°C / пиковые значения 90°C |
| Характеристики и преимущества: | Отличная стойкость к полярным растворителям (МЭК, этилацетат, спирты) | |
| | Выдающиеся свойства поверхности при контакте с различными типами материалов: бумага, картон, полимерная пленка, алюминий | |
| | Очень хорошие общие физические свойства и стойкость к истиранию | |
| | Однородность и отсутствие включений | |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: | Очень хорошо |
| | Щелочные растворы: | Очень хорошо |
| | Горячая вода и пар: | Очень хорошо |
| | Озон: | Отлично |
| | Смазочные материалы: | Не подходит |
| | Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): | Не подходит |
| | Хлорированные растворы: | Не подходит |
| | Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): | Отлично |
| | Спирты (этанол, IPA,...): | Отлично |
| Рекомендуемые средства очистки: | Полярные растворители (МЭК, этилацетат, спирт...), детергенты - избегать углеводороды! | |