

PressoGraf-XP



| | | |
|--|--|--|
| Тип покрытия: | Полиуретан | |
| Возможное назначение: | Pressure roll for rotogravure printing of flat cardboard, paper, plastic films Packaging, décor | |
| Диапазон твердости: | 80, 90 Shore A | |
| Доступные цвета: | черный | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 10 mm - макс. 20 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 80°C / пиковые значения 90°C |
| | влажные условия: | постоянно 50°C / пиковые значения 60°C |
| Характеристики и преимущества: | Отличная стойкость к истиранию. Очень хорошая стойкость к порезам и разрывам. Отличная упругость. | |
| Специальные характеристики: | Антистатика Шероховатость: | мин. 0.4 µm - макс. 6 µm |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Сопротивление старению: | Умеренно Умеренно Очень хорошо Отлично Хорошо Не подходит Умеренно Хорошо Отлично Отлично |
| Рекомендуемые средства очистки: | Вода, спирт, IPA, этилацетат (без длительного контакта) | |