NipFoil-S-AS



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство полимерных пленок: прижимные, отжимные, направляющие валы, ламинация	
	Прижимные ролики для обработки короны - отличные антистатические свойства	
Диапазон твердости:	35, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 6 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: пост 130°	оянно 110°C / пиковые значения °C
	влажные условия: пост 90°C	оянно 80°C / пиковые значения С
Характеристики и преимущества:	Очень хорошие механические и динамические свойства	
	Нейтральное поведение в контакте со всеми видами полимерных пленок	
	Отличная стойкость к растворителям	
	Не рекомендуется для работы с маслами и жирами	
	Антистатик	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар: Озон:	Очень хорошо Отлично
	Озон. Смазочные материалы:	Отлично Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бен	
):	осл, то подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,):	Отлично
	Сопротивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные растворители, IPA и спирт, МЭК, диэтиловый эфир, этилацетат	

