

NipFoil-S-AS



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство полимерных пленок: прижимные, отжимные, направляющие валы, ламинация Прижимные ролики для обработки короны - отличные антистатические свойства	
Диапазон твердости:	35, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 6 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошие механические и динамические свойства Нейтральное поведение в контакте со всеми видами полимерных пленок Отличная стойкость к растворителям Не рекомендуется для работы с маслами и жирами Антистатик	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
	Сопrotивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные растворители, IPA и спирт, МЭК, диэтиловый эфир, этилацетат	