



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Твердый прессовый вал, твердый сглаживающий пресс	
Диапазон твердости:	1 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 115°C
Характеристики и преимущества:	Doctorability Wear resistance Impact and marking resistance Profile stability in operation (85 shore D, 100 Shore A)	
Шабер:	with steel or plastic blades ($T_g > 150^\circ\text{C}$), angle 25 to 28 degrees, load 200 to 300 N/m	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Отлично Не подходит Не подходит
Примечания:	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	