

Hannedyn-XP



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Ролики и колеса подвергаемые высоким динамическим нагрузкам, особенно при контакте с летучим топливом (например в производстве алюминия) Ролики и колеса подвергаемые высоким динамическим нагрузкам в сочетании с высокими температурами Технические элементы, ответные части для ножей, чопперов Штапельные колеса	
Диапазон твердости:	93, 95, 98 Shore A	
Доступные цвета:	белый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Выдающиеся общие физические свойства: устойчивость к трению, разрывам и порезам Очень высокие показатели сцепления и сжатия Очень низкое динамическое тепловыделение Отличная устойчивость к большинству минеральных масел и горючим материалам Не рекомендуется для влажных сред с температурой выше 50°C	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо

Hannedyn-XP

Рекомендуемые средства очистки: (Прохладная) вода, мыло, промышленные чистящие средства, терпентин, ограниченно: спирт

Примечания: Для колес под высокой нагрузкой максимальная допустимая толщина покрытия: 40мм
