

# HanneFood-XP



<b>Тип покрытия:</b>	Специальный полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Rollers for direct or indirect contact with food, sieve press and transport rolls for the food industry  Rollers in converting industries, where food grade and/or sanitary properties are required	
<b>Диапазон твердости:</b>	60, 70, 80, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	белый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Suited for food contact – see details below  High purity and homogeneity  Excellent resistant to mineral oils, to greasy substances, to vegetal oils and animal fats  Good resistance to most cleaning products  Very good physical properties, tear and abrasion resistance	
<b>Специальные характеристики:</b>	Разрешенный для пищевых продуктов	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Умеренно
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Tepid) water, soap, industrial cleaners, IPA, with limited use : other alcohol-based cleaners	

# НаннеFood-XP

**Примечания:**

Food grade compliant to :

- FDA CFR 21 part 177-2600 (Test reports lanesco n°RE-13/14968 – 14969 – 14970 – 14971)
  - EU regulation 10/2011 concerning the overall migration (Test report lanesco n° 16/10609 - migration in 10% ethanol (simulant A) - 2h/70°C, in 3% acetic acid (simulant B) - 2h/70°C and in vegetable oil (simulant D2) - 2h/70°C)
  - EU regulation 10/2011 concerning the content of 4,4' diphenyl methane diisocyanate (Test report lanesco n° 16/10577-2)
-