



Тип покрытия:	Композит	
Возможное назначение:	Твердый прессовый вал в центральной позиции или позиции с одним захватом Твердый прессовый вал в позиции башмачного пресса Твердый прессовый вал (с нарезкой или глуховерленный) под сукном или сеткой	
Диапазон твердости:	90 Shore D	
Доступные цвета:	белый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 12 mm	мин. 8 mm - макс. 22 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	Отсутствие прилипания Отличное взаимодействие с шаберами Долгий срок службы благодаря очень высокой износостойкости Отличное сопротивление ударному воздействию Для позиции в контакте с сукном возможно нанесение нарезки или перфорации	
Специальные характеристики:	Шероховатость:	мин. 0.8 µm - макс. 1 µm
Шабер:	стальные лезвия: 250-300 Н/м, лезвия из углеволокна или стекловолокна: 350-400 Н/м угол: 24-26°, необходимо смачивание водой	
Возможный дизайн поверхности:	P (Plain), BD (Blind Drilled), G (Grooved)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично Очень хорошо Отлично Отлично Очень хорошо Хорошо Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	
Примечания:	Список референций доступен по запросу	

