



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	<p>Производство холодного проката: прижимные ролики, погружные валы, направляющие, натяжные и поворотные ролики, ролики нанесения смазки, ролики протирки, отжимные для различных сред</p> <p>Другие назначения во многих секторах промышленности: текстиль, упаковка, картон, пленки, гигиеническая бумага, деревообработка.</p> <p>Ролики и колеса в контакте с маслами, гсм и смазками даже при высоких температурах</p>	
<b>Диапазон твердости:</b>	65, 75, 80, 85, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	бежевый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	<p>Прекрасная стойкость к минеральным и растительным маслам, горючим и смазочным материалам, животным жирам.</p> <p>Очень хорошие физические свойства, стойкость на износ и к трению, хорошая эластичность и упругость.</p> <p>Не маркий при контакте с деликатными поверхностями</p> <p>Хорошее и стабильное сцепление с большинством поверхностей</p> <p>Очень хорошие отжимные и смазывающие характеристики</p>	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Умеренно
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо

**Рекомендуемые средства очистки:** Горячая вода, мыло, большинство пром.очистителей, спирт, гсм, терпентин, уайт спирит,

---

**Примечания:** Подходит для NaOH и KOH в концентрации до 5%, при максимальной температуре 75 °C

---