OptiGloss Plus



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Опорные ролики для каландрирования, тиснения и ламинации на производстве и обработке ПВХ и других мягких пластиков Специально создано для контроля глянца и формы обратной стороны пленки и достижения антиблокирующий свойств	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Особое покрытие с постоянной шероховатостью Нейтральное поведение при контакте с ПВХ и мягкими пластиками Не маркий Хорошая стойкость к фталатам и большинству пластификаторов для ПВХ	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Очень хорошо Не подходит Не подходит Не подходит Очень хорошо Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные чистящие средства, IPA и спирт, эфир, этилацетат	
Примечания:	Температура во влажных условиях = в среде пластификатора Из-за более широкого использования масляных пластификаторов, Hannecard рекомендует в случае сомнений проводить испытания химической стойкости	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT