WoodCoat-SP

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Production of wood, wood board and wood laminate : - varnishing and lacquering rollers for water or oil based coatings - oiling and staining rollers - impregnation rollers - catalyst and primer application Possibility to foresee microgrooves up to 80 grooves/inch	
Диапазон твердости:	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 70°C
Характеристики и преимущества:	Very good surface wetting and transfer properties Good physical properties and lifetime High purity and homogeneity Excellent oil resistance Easy to grind and to groove	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	исключительный
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Hot) water, soap, most industrial cleaners, alcohol, light fuel, terpentine, white spirit	