

# WoodBond-XP



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Production of wood, wood board and wood laminate : - applicator and transfer rollers for cold glue, water or formaldehyde based - applicator rollers for hardeners and catalysts	
<b>Диапазон твердости:</b>	60, 65, 70, 80 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Good surface wetting and transfer properties Excellent physical properties and lifetime High purity and homogeneity Easy to grind and to groove	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Отлично
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Умеренно
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Отлично
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Hot) water, acid and alkaline cleaners, soap and detergents, alcohol based cleaners	