

Tissupress II BDG



| | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Тип покрытия: | Специальная резина | |
| Возможное назначение: | Глухо сверленный вал с нарезкой для тисью-машин | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | макс. 20 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 120°C / пиковые значения 130°C |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: | Хорошо |
| | Щелочные растворы: | Хорошо |
| | Горячая вода и пар: | Хорошо |
| | Озон: | Хорошо |
| | Смазочные материалы: | Отлично |
| | Хлорированные растворы: | Не подходит |
| | Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): | Не подходит |
| Примечания: | Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу | |